

MICRO-FRAISE Z3 · MICRO-ENDMILL Z3 · MICRO-FRÄSER Z3



23202C-0.5 Version vom 05.08.2026



0.5  
Ø D (MM)

28  
L (MM)

3  
Z

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

| WERKSTOFF                                                          | SPEZIFIKATION    | GRP | 23202C-0.5 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|
| Legierte und unlegierte Stähle<br><small>Unlegierte Stähle</small> | Rm < 450 N/mm²   | 1a  | ○○○        |
|                                                                    | Rm 450–700 N/mm² | 1b  | ○○○        |
|                                                                    | Rm 700–900 N/mm² | 1c  | ○○○        |
|                                                                    | Rm > 1200 N/mm²  | 1d  | ○○○        |
| Rostfreie Stähle<br><small>Rostfreie Stähle</small>                | Rm < 650 N/mm²   | 2a  | ○○○        |
|                                                                    | Rm 650–950 N/mm² | 2b  | ○○○        |
|                                                                    | Rm > 950 N/mm²   | 2c  | ○○○        |
| Gehärtete Stähle<br><small>Gehärtete Stähle</small>                | 44–56 HRC        | 3a  | ○○○        |
|                                                                    | 57–67 HRC        | 3b  | ○○○        |
| Exotische Werkstoffe<br><small>Speziallegierungen</small>          | < 32 HRC         | 4a  | ○○○        |
|                                                                    | > 32 HRC         | 4b  | ○○○        |
| Graphit<br><small>Industriegraphit</small>                         |                  | 5   | ○○○        |
| Gusseisen<br><small>Grau- / Kugelgraphitguss</small>               | < 32 HRC         | 6a  | ○○○        |
|                                                                    | > 32 HRC         | 6b  | ○○○        |
| Titan<br><small>Titanlegierungen</small>                           | Rm < 600 N/mm²   | 7a  | ○○○        |
|                                                                    | 600 < Rm N/mm²   | 7b  | ○○○        |
| Nickellegierungen<br><small>Inconel, Hastelloy</small>             | Rm < 1000 N/mm²  | 8a  | ○○○        |
|                                                                    | Rm > 1000 N/mm²  | 8b  | ○○○        |
| Kupfer, Messing, Bronze<br><small>Kupferbasis</small>              | Rm < 850 N/mm²   | 9a  | ○○○        |
|                                                                    | Rm > 850 N/mm²   | 9b  | ○○○        |
| Aluminium<br><small>Aluminiumlegierungen</small>                   | Si < 0.5%        | 10a | ○○○        |
|                                                                    | 0.5% < Si < 5%   | 10b | ○○○        |
|                                                                    | Si > 5%          | 10c | ○○○        |
| Kunststoffe<br><small>Technische Kunststoffe</small>               | Thermoplast      | 11a | ○○○        |
|                                                                    | Duroplast        | 11b | ○○○        |
| Verbundwerkstoffe<br><small>Faserverbundwerkstoffe</small>         | Glasfaser / GFK  | 12a | ○○○        |
|                                                                    | Kohlefaser / KFK | 12b | ○○○        |
| Edelmetalle<br><small>Gold, Platin, Silber</small>                 | Gold             | 13a | ○○○        |
|                                                                    | Platin           | 13b | ○○○        |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

| NENNMASSE     |        |
|---------------|--------|
| D (0 / -0.01) | 0.5 mm |
| d (h5)        | 3 mm   |
| L             | 28 mm  |
| l1            | 1.1 mm |
| l3            | –      |
| d3            | –      |
| R             | –      |
| e             | –      |
| Z             | 3      |
| Fase K        | –      |
| w° collision  | 11.1°  |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/23202C-0.5