

FRAISE-À-GRAVER-À-RAYON-MD-E25UF-POUR-MICRO-MACHINE · ENGRAVING-RADIUS-ENDMILL-SC-E25UF-FOR-MICRO-MACHINE · GRAVIERSTICHEL-MIT-RADIUS-HM-E25UF-FÜR-MIKROMASCHINE



SWISS MADE

23805-R0.05-30 Version vom 09.08.2026

0.1
Ø D (MM)

28
L (MM)


1
Z

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

WERKSTOFF	SPEZIFIKATION	GRP	23805-R0.05-30
Legierte und unlegierte Stähle Unlegierte Stähle	Rm < 450 N/mm ²	1a	○○○ 0/3
	Rm 450–700 N/mm ²	1b	○○○ 0/3
	Rm 700–900 N/mm ²	1c	○○○ 0/3
	Rm > 1200 N/mm ²	1d	○○○ 0/3
Rostfreie Stähle Rostfreie Stähle	Rm < 650 N/mm ²	2a	○○○ 0/3
	Rm 650–950 N/mm ²	2b	○○○ 0/3
	Rm > 950 N/mm ²	2c	○○○ 0/3
Gehärtete Stähle Gehärtete Stähle	44–56 HRC	3a	○○○ 0/3
	57–67 HRC	3b	○○○ 0/3
Exotische Werkstoffe Speziallegierungen	< 32 HRC	4a	○○○ 0/3
	> 32 HRC	4b	○○○ 0/3
Graphit Industriegraphit		5	●○○ 1/3
Gusseisen Grau- / Kugelgraphitguss	< 32 HRC	6a	○○○ 0/3
	> 32 HRC	6b	○○○ 0/3
Titan Titanlegierungen	Rm < 600 N/mm ²	7a	○○○ 0/3
	600 < Rm N/mm ²	7b	○○○ 0/3
Nickellegierungen Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm ²	8a	○○○ 0/3
	Rm > 1000 N/mm ²	8b	○○○ 0/3
Kupfer, Messing, Bronze Kupferbasis	Rm < 850 N/mm ²	9a	●●● 3/3
	Rm > 850 N/mm ²	9b	●●● 3/3
Aluminium Aluminiumlegierungen	Si < 0.5%	10a	●●● 3/3
	0.5% < Si < 5%	10b	●●● 3/3
	Si > 5%	10c	●○○ 1/3
Kunststoffe Technische Kunststoffe	Thermoplast	11a	●●● 3/3
	Duroplast	11b	●●● 3/3
Verbundwerkstoffe Faserverbundwerkstoffe	Glasfaser / GFK	12a	●○○ 1/3
	Kohlefaser / KFK	12b	●○○ 1/3
Edelmetalle Gold, Platin, Silber	Gold	13a	●●● 3/3
	Platin	13b	●○○ 1/3

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

NENNMASSE	
D (0 / -0.01)	0.1 mm
d (h5)	3 mm
L	28 mm
l1	1.2 mm
l3	–
d3	–
R	0.05 mm
e	–
Z	1
Fase K	–
w° collision	11.2°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/23805-R0.05-30

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Alle Rechte vorbehalten