

# MICRO-ALÉSOIR-MACHINE-DENTURE-HÉLICOÏDALE- MD-E25UF · MICRO-REAMER-SPIRAL-FLUTED-SC-E25UF · MICRO-REIBAHLEN-SPIRALGENUTET-HM-E25UF



SWISS MADE

47450-1.50

Version du 08.05.2026

E25  
UF

MATIÈRE OUTIL CARBURE E25 UF

$\lambda = -5^\circ$   
 $\gamma = 5^\circ$

ANGLES DE COUPE ?  $-5^\circ$  ?  $5^\circ$

## COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●● Bon (2/3) ●○ Possible (1/3) ○○ Non recommandé

| MATIÈRE  | SPÉCIFICATION                | GRP | 47450-1.50 |
|--|------------------------------|-----|------------|
| <b>Aciers alliés et non alliés</b><br><small>Aciers non alliés</small> | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ●●●        |
|  | Rm 450-700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ●●●        |
|  | Rm 700-900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ●●●        |
|  | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ●●●        |
| <b>Aciers Inox</b><br><small>Aciers inoxydables</small>                | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ●●●        |
|  | Rm 650-950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ●●●        |
|  | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ●●●        |
| <b>Aciers trempés</b><br><small>Aciers durcis</small>                  | 44-56 HRC                    | 3a  | ●○         |
|  | 57-67 HRC                    | 3b  | ●○         |
| <b>Matériaux exotiques</b><br><small>Alliages spéciaux</small>         | < 32 HRC                     | 4a  | ●●○        |
|  | > 32 HRC                     | 4b  | ●●○        |
| <b>Graphite</b><br><small>Graphite industriel</small>                  |                              | 5   | ●●●        |
| <b>Fontes</b><br><small>Fonte grise / nodulaire</small>                | < 32 HRC                     | 6a  | ●●●        |
|  | > 32 HRC                     | 6b  | ●●●        |
| <b>Titane</b><br><small>Alliages titane</small>                        | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ●●●        |
|  | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ●●●        |
| <b>Alliages Nickel</b><br><small>Inconel, Hastelloy</small>            | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ●●○        |
|  | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ●●○        |
| <b>Cuivre, laiton, bronze</b><br><small>Cuivreux</small>               | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●●        |
|  | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●●        |
| <b>Aluminium</b><br><small>Alliages aluminium</small>                  | Si < 0.5%                    | 10a | ●●●        |
|  | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●●        |
|  | Si > 5%                      | 10c | ●●○        |
| <b>Matières synthétiques</b><br><small>Plastiques techniques</small>   | Thermoplastique              | 11a | ●●●        |
|  | Thermodurcissable            | 11b | ●●●        |
| <b>Matières composites</b><br><small>Composites renforcés</small>      | Fibre de verre / GFK         | 12a | ●●●        |
|  | Fibre de carbone / KFK       | 12b | ●●●        |
| <b>Métaux précieux</b><br><small>Or, platine, argent</small>           | Or                           | 13a | ●●●        |
|  | Platine                      | 13b | ●●○        |

## DESSIN TECHNIQUE



## DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES |        |
|----------------------|--------|
| D (0 / -0.01)        | 1.5 mm |
| d (h5)               | 3 mm   |
| L                    | 50 mm  |
| l1                   | 8 mm   |
| l3                   | 18 mm  |
| d3                   | -      |
| R                    | -      |
| e                    | -      |
| Z                    | 4      |
| Chanfrein K          | 0.2    |
| w° collision         | 2.1°   |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/47450-1.50

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Tous droits réservés