

# MICRO-ALÉSOIR-MACHINE-DENTURE-HÉLICOÏDALE- MD-E25UF · MICRO-REAMER-SPIRAL-FLUTED-SC-E25UF · MICRO-REIBAHLEN-SPIRALGENUTET-HM-E25UF



SWISS MADE

47450-2.29

Version du 07.05.2026

E25  
UF

MATIÈRE OUTIL CARBURE E25 UF

$\lambda = -5^\circ$   
 $\gamma = 5^\circ$

ANGLES DE COUPE ?  $-5^\circ$  ?  $5^\circ$

## COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

| MATIÈRE   | SPÉCIFICATION                | GRP | 47450-2.29 |
|---|------------------------------|-----|------------|
| <b>Aciers alliés et non alliés</b><br>Aciers non alliés | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ●●●        |
|   | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ●●●        |
|   | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ●●●        |
|   | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ●●●        |
| <b>Aciers Inox</b><br>Aciers inoxydables                | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ●●●        |
|   | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ●●●        |
|   | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ●●●        |
| <b>Aciers trempés</b><br>Aciers durcis                  | 44–56 HRC                    | 3a  | ●○○        |
|   | 57–67 HRC                    | 3b  | ●○○        |
| <b>Matériaux exotiques</b><br>Alliages spéciaux         | < 32 HRC                     | 4a  | ●●○        |
|   | > 32 HRC                     | 4b  | ●●○        |
| <b>Graphite</b><br>Graphite industriel                  |                              | 5   | ●●●        |
| <b>Fontes</b><br>Fonte grise / nodulaire                | < 32 HRC                     | 6a  | ●●●        |
|   | > 32 HRC                     | 6b  | ●●●        |
| <b>Titane</b><br>Alliages titane                        | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ●●●        |
|   | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ●●●        |
| <b>Alliages Nickel</b><br>Inconel, Hastelloy            | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ●●○        |
|   | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ●●○        |
| <b>Cuivre, laiton, bronze</b><br>Cuivreux               | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●●        |
|   | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●●        |
| <b>Aluminium</b><br>Alliages aluminium                  | Si < 0.5%                    | 10a | ●●●        |
|   | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●●        |
|   | Si > 5%                      | 10c | ●●○        |
| <b>Matières synthétiques</b><br>Plastiques techniques   | Thermoplastique              | 11a | ●●●        |
|   | Thermodurcissable            | 11b | ●●●        |
| <b>Matières composites</b><br>Composites renforcés      | Fibre de verre / GFK         | 12a | ●●●        |
|   | Fibre de carbone / KFK       | 12b | ●●●        |
| <b>Métaux précieux</b><br>Or, platine, argent           | Or                           | 13a | ●●●        |
|   | Platine                      | 13b | ●●○        |

## DESSIN TECHNIQUE



## DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES |         |
|----------------------|---------|
| D (0 / -0.01)        | 2.29 mm |
| d (h5)               | 3 mm    |
| L                    | 50 mm   |
| l1                   | 10 mm   |
| l2                   | 22 mm   |
| d3                   | –       |
| R                    | –       |
| e                    | –       |
| Z                    | 4       |
| Chanfrein K          | 0.3     |
| w° collision         | 0.9°    |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/47450-2.29

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Tous droits réservés