

# FORET-2-LÈVRES-MD-E25UF-+-EZI-SMOOTH · 2-FLUTES-DRILL-SC-E2-5-UF-+-EZI-SMOOTH · ZWEI-LIPPEN-BOHRER-HM-E25-UF-+-EZI-SMOOTH



SWISS MADE

48351S-0.37

Version du 07.05.2026

E25  
UF

MATIÈRE OUTIL CARBURE E25 UF

$\lambda = 20^\circ$

ANGLE DE COUPE 20° LAMBDA



MÈCHE À ANGLE DROIT 90°



INDICATEUR D'USURE OUTIL STANDARD

## COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

| MATIÈRE  | SPÉCIFICATION                | GRP | 48351S-0.37 |
|--|------------------------------|-----|-------------|
| <b>Aciers alliés et non alliés</b><br><small>Aciers non alliés</small> | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ●●●         |
|  | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ●●●         |
|  | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ●●●         |
|  | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ●●●         |
| <b>Aciers Inox</b><br><small>Aciers inoxydables</small>                | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ●●●         |
|  | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ●●●         |
|  | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ●●●         |
| <b>Aciers trempés</b><br><small>Aciers durcis</small>                  | 44–56 HRC                    | 3a  | ●●○         |
|  | 57–67 HRC                    | 3b  | ●○○         |
| <b>Matériaux exotiques</b><br><small>Alliages spéciaux</small>         | < 32 HRC                     | 4a  | ●●●         |
|  | > 32 HRC                     | 4b  | ●●●         |
| <b>Graphite</b><br><small>Graphite industriel</small>                  |                              | 5   | ●●●         |
| <b>Fontes</b><br><small>Fonte grise / nodulaire</small>                | < 32 HRC                     | 6a  | ●●●         |
|  | > 32 HRC                     | 6b  | ●●●         |
| <b>Titane</b><br><small>Alliages titane</small>                        | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ●●●         |
|  | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ●●●         |
| <b>Alliages Nickel</b><br><small>Inconel, Hastelloy</small>            | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ●●○         |
|  | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ●●○         |
| <b>Cuivre, laiton, bronze</b><br><small>Cuivreux</small>               | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●●         |
|  | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●●         |
| <b>Aluminium</b><br><small>Alliages aluminium</small>                  | Si < 0.5%                    | 10a | ●●○         |
|  | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●●         |
|  | Si > 5%                      | 10c | ●●●         |
| <b>Matières synthétiques</b><br><small>Plastiques techniques</small>   | Thermoplastique              | 11a | ●●●         |
|  | Thermodurcissable            | 11b | ●●●         |
| <b>Matières composites</b><br><small>Composites renforcés</small>      | Fibre de verre / GFK         | 12a | ●●●         |
|  | Fibre de carbone / KFK       | 12b | ●●●         |
| <b>Métaux précieux</b><br><small>Or, platine, argent</small>           | Or                           | 13a | ●●●         |
|  | Platine                      | 13b | ●●○         |

## DESSIN TECHNIQUE



## DIMENSIONS

### DIMENSIONS NOMINALES

|               |         |
|---------------|---------|
| D (0 / -0.01) | 0.37 mm |
| d (h5)        | 3 mm    |
| L             | 38 mm   |
| l1            | 2.2 mm  |
| l3            | 2.8 mm  |
| d3            | –       |
| R             | –       |
| e             | –       |
| Z             | 2       |
| Chanfrein K   | –       |
| w° collision  | 9.1°    |



E-SHOP / EZI CUT  
[eskenazi.ch/eshop/48351S-0.37](https://eskenazi.ch/eshop/48351S-0.37)